



## ESPECIFICACIONES LEDESMA NAT 75 #



CARACTERISTICA	UNIDAD	METODO	VALOR DE REFERENCIA	TOLERANCIA
GRAMAJE	gr/m <sup>2</sup>	ISO 536	75	+/- 2%
ESPEJOR	micrones	ISO 534	104	+/- 2
RUGOSIDAD BENDTSEN	ml/min	ISO 8791-2	400	máximo
POROSIDAD GURLEY	seg./100 cm <sup>3</sup>	ISO 5636/5	50	máximo
LONGITUD ROTURA TRANSV.	km	ISO 1924	3	mínimo
LONGITUD ROTURA LONG.	km	ISO 1924	5,6	mínimo
BLANCO ISO BRIGHTNESS	%	ISO 2470	48	mínimo
OPACIDAD (C/2°)	%	ISO 2471	95	mínimo
COBB (120")	g/cm <sup>2</sup>	ISO 535	50	máximo
COMPOSICION FIBROSA	-	-	-	-
FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR	%		100	100 % PASTA QUIMICA
OBSERVACIONES				

Hemos verificado con SCS Global Service la medición de Huella de Carbono convirtiendo nuestro producto en Green Product.

**El papel cumple se fabrica bajo un proceso certificado ISO 9001.**

**POR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL POR FAVOR CONTACTAR AL DEPARTAMENTO CALIDAD PAPEL**

tel : + 54 011 43781792 / 1665 // email: [mdoniguian@ledesma.com.ar](mailto:mdoniguian@ledesma.com.ar) // [ebuccoliero@ledesma.com.ar](mailto:ebuccoliero@ledesma.com.ar) // [jvangelderren@ledesma.com.ar](mailto:jvangelderren@ledesma.com.ar)

