

**ESPECIFICACIONES
PUNAX 75#**

CARACTERISTICA	UNIDAD	METODO	VALOR DE REFERENCIA	TOLERANCIA
GRAMAJE	gr/m ²	ISO 536	75	+/- 2%
ESPESOR	micrones	ISO 534	97	+/- 2
RUGOSIDAD BENDTSEN	ml/min	ISO 8791-2	220	+/- 30
POROSIDAD GURLEY	seg./100 cm ³	ISO 5636/5	50	máximo
LONGITUD ROTURA TRANSV.	km	ISO 1924	3.1	mínimo
LONGITUD ROTURA LONG.	km	ISO 1924	6.2	mínimo
BLANCO ISO BRIGHTNESS	%	ISO 2470	89	mínimo
WHITENESS	%	ISO 2470	120	mínimo
OPACIDAD (C/2°)	%	ISO 2471	91	mínimo
FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR	%			100 % PASTA QUIMICA
OBSERVACIONES				

*** El papel cumple todas las normas nacionales IRAM que le aplican: IRAM 3100, 3123, 3124 e IRAM ISO 9706, y se fabrica bajo un proceso certificado ISO 9001**

POR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL POR FAVOR CONTACTAR AL DEPARTAMENTO CALIDAD PAPEL

tel : + 54 011 43781792 / 1665 // email: mdoniguian@ledesma.com.ar // ebuccoliero@ledesma.com.ar // jvangelderren@ledesma.com.ar