

Adhesivo de contacto

Agorex Transparente

Adhesivo universal

Características

- Transparente, no deja marcas
- Rápido secado
- Resistente y flexible
- Baja toxicidad, no contiene Tolueno.
- Reactivable.
- Resistente al envejecimiento.
- Listo para usar.

Campo de Aplicación

Pegado combinado de materiales como madera con láminas decorativas como Resopal®, Formica® etc., gomas, cueros, corchos, PVC, films, metales y muchos otros materiales.

Para el pegado de plásticos como PVC (piscinas inflables), Poliuretano (zapatillas), ABS (maletines) y Poliestireno (juguetes armables).

Ideal para labores de artesanía, maquetería y reparaciones en el hogar.

Recomendado para uniones de materiales transparentes, papeles y cartones.

No recomendado para Polietileno, Polipropileno, Poliestireno expandido, cuero sintético y PTFE.



Preparación del Sustrato

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasas.

Para mejorar la resistencia se recomienda lijar las superficies antes de aplicar el adhesivo.

Pinturas o tratamiento superficiales de los materiales deben ser removidos previo a la aplicación del adhesivo.

Cuando se trabaja con maderas, estas deben tener un contenido de humedad entre 8% - 12%, de lo contrario el pegado puede presentar inconvenientes. Al pegar cuero, suela y gomas se debe lijar los materiales antes de aplicar el adhesivo.

Evite diluir el adhesivo con solventes, pues esto deteriora la calidad del pegado.

Aplicación

Aplicar el adhesivo en capa uniforme en ambas superficies a unir, especialmente en los cantos, con una llana dentada fina o una brocha de pelo corto. Dejar secar hasta que el adhesivo esté seco al tacto, dependiendo de la temperatura esto puede tomar de 5 – 7 minutos a 20° C. Luego unir y prensar.

Para pegados con reactivación dejar secar las superficies con adhesivo por más de 30 minutos. Colocar las superficies bajo una fuente de calor durante 20-30 segundos hasta que estén nuevamente pegajosas. Unir y prensar.

Información Técnica

Composición	Poliuretano
Densidad	0,84 g / cm ³
Resistencia a la Temperatura	hasta 70 °C
Temperatura aplicación	+5°C a 35°C
Consumo	3-4 m ² /l
Tiempo almacenaje	24 meses
Tiempo evaporación	5-7 min. (20°C-55HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de aplicación	+5°C a 35°C

Presentaciones

Display y estuche: 20 y 120 cc.
Tarros: 1/16 gal, 750 cc.

Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con un solvente de limpieza o Acetona.

Almacenamiento

Mantener los envases cerrados. Evitar temperaturas inferiores a +10° C y superiores 30° C.

Adhesivo inflamable

No utilizar cerca del fuego o fuentes incandescentes.

Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación y proceso de secado.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex transparente se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl