



Última revisión: 01.10.19

Cola Fría

Pritt Pegafix Escolar

Cola sintética para el pegado de materiales escolares.

Características

- Lavable
- Libre de solventes
- Alta resistencia
- Listo para usar
- Película seca
- Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo

Campo de aplicación

Pritt Pegafix Escolar es un adhesivo especialmente formulado para uso escolar. Ideal para el pegado de maderas livianas; cartones, telas, papeles y otros materiales escolares.

Preparación de la superficie

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicación

Aplicar una capa delgada sobre una de las superficies a pegar. Junte ambas superficies y preñse sin mover (para obtener la máxima resistencia, las piezas se deben mantener en prensa por un mínimo de 2 horas)

Limpie el resto de adhesivo con un paño húmedo aunque esté seco, herramientas, manos y ropa sale remojando con agua.





Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpiar el exceso de adhesivo inmediatamente después de aplicado con un paño húmedo. Lave sus manos con agua y jabón.

se pueden recuperar sus uniformes, cotonas, alfombras, manteles, manteles tapices y muebles manchados, con Pritt Pegafix Escolar, pues sale de la prenda, aunque esté seca. Remoje las manchas con agua tibia y frote.

Almacenamiento

No utilizar el producto a temperaturas menores a +10°C ya que se alteran sus propiedades. En el periodo invernal, proteger el producto del frío extremo.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Pritt pegafix escolar se encuentra en la hoja de seguridad de este producto llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.

Intoxicaciones: 226353800.

Información Técnica

Aspecto	Líquido blanco
Viscosidad	4000-7000 cps
Densidad	Aprox. 1.05
Sólido	25+/- 2 %
pH	6.30 – 7.30
Rendimiento	4 – 5 m ² / kg con película 0.2 mm de espesor
Máxima resistencia	24 hrs.
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado	80°C
Tiempo de almacenaje	36 meses (23°C/ 55%H.R.)

Presentación

Botella :35, 55, 110, 225 g.
Pote : 1 kg, ½ Kg

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.

Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.prittworld.cl

